

## コンクリートモールド油

| 製品名                 | 一般性状   |      |                          |     | 大型       |        | 小型     |          | 板状      |       | 建造物    |       | 荷姿   |      |      |     |                                      |        |     |      |
|---------------------|--------|------|--------------------------|-----|----------|--------|--------|----------|---------|-------|--------|-------|------|------|------|-----|--------------------------------------|--------|-----|------|
|                     | 外観     | 色    | 動粘度 (40°C)               | 引火点 | 下水道管・U字溝 | ネットポット | ホルミオン管 | ブロック・U字溝 | コンクリート瓦 | 鉄道用枕木 | 化粧ブロック | スレート板 | ALC板 | ダム外壁 | トンネル | 下水道 | 一般構造物                                | 特長及び用途 | 20L | 200L |
|                     |        | ASTM | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | °C  | ○        | ○      | ○      | ○        | ○       | ○     | ○      | ○     | ○    | ○    | ○    | ○   | ○                                    |        |     |      |
| RIS MOLD C=E        | 淡黄色透明  | L1.0 | 2.0                      | 56  | ○        | ○      | ○      | ○        |         |       |        |       |      |      |      | ○   | コンクリート製品の型枠剥離剤。                      | ○      | ○   |      |
| RIS MOLD C=E1       | 淡黄色透明  | L0.5 | 3.5                      | 82  | ○        |        | ○      | ○        | ○       |       |        |       |      |      |      | ○   | コンクリート製品の型枠剥離剤。                      | ○      | ○   |      |
| RIS MOLD C=E1(KA1)  | 淡黄色半透明 | L0.5 | 3.2                      | 79  | ○        | ○      |        | ○        |         | ○     |        |       |      | ○    | ○    | ○   | コンクリート製品の型枠剥離剤。                      | ○      | ○   |      |
| RIS MOLD C=MO (KA1) | 褐色半透明  | L2.5 | 15.1                     | 96  | ○        | ○      |        | ○        | ○       | ○     |        |       |      | ○    | ○    | ○   | トンネル等の密閉空間でのコンクリート剥離。低臭気タイプ。         | ○      | ○   |      |
| RIS MOLD C=TP       | 黄色半透明  | L1.0 | 5.6                      | 54  | ○        | ○      |        | ○        | ○       | ○     |        |       |      | ○    |      | ○   | 大型建造物、建築用コンクリートブロック等幅広く使用できる汎用型枠剥離剤。 | ○      | ○   |      |
| RIS MOLD C=A        | 褐色半透明  | L3.0 | 52.0                     | 190 |          |        |        |          |         |       | ○      |       |      |      |      |     | ALC製品用コンクリート型枠剥離剤。                   | —      | ○   |      |

## 放電加工油

| 製品名            | 外観   | JIS分類<br>種号 | 色    | 動粘度 (40°C)               | 引火点 | 銅版腐食 (1h) |       | 主成分 |    | 特長及び用途                           | 荷姿  |      |
|----------------|------|-------------|------|--------------------------|-----|-----------|-------|-----|----|----------------------------------|-----|------|
|                |      |             | ASTM | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | °C  | 100°C     | 150°C | 脂肪油 | 硫黄 |                                  | 20L | 200L |
| RIS EDM OIL TX | 無色透明 | N1-1        | L0.5 | 2.0                      | 72  | —         | —     | —   | —  | 高度に精製された基油を使用した、超精密加工に対応する放電加工油。 | ○   | ○    |

## スライシング油

| 製品名             | 外観    | 密度                     | 色    | 動粘度 (40°C)               | 引火点 | 銅版腐食 (1h) |       | 主成分 |    | 特長及び用途                                   | 荷姿  |      |
|-----------------|-------|------------------------|------|--------------------------|-----|-----------|-------|-----|----|--|-----|------|
|                 |       | 15°C/g/cm <sup>3</sup> | ASTM | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | °C  | 100°C     | 150°C | 脂肪油 | 硫黄 |  | 20L | 200L |
| RIS SLICING OIL | 淡黄色透明 | 0.84                   | L0.5 | 6.6                      | 162 | 1         | —     | ○   | —  | 切粉の沈降性に優れた不水溶性バンドソー油剤。切粉を流動しやすく、固着させません。 | —   | ○    |