

## 洗浄油（金属加工油類洗浄用）

製品名	タイプ	外観	色	動粘度(40℃)	引火点	水置換性	特長及び用途	荷姿		
			ASTM	mm <sup>2</sup> /s(cSt)	℃			18L	20L	200L
ドライクリーナー A	炭化水素系	無色透明	L0.5	1.1	50	—	不水溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。イソパラフィン。	○	—	○
ドライクリーナー B	炭化水素系	無色透明	L0.5	1.4	63	—	不水溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。イソパラフィン。	○	—	○
ドライクリーナー C	炭化水素系	無色透明	L0.5	2.1	76	—	不水溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。イソパラフィンの第三石油類。	○	—	○
ドライクリーナー H	炭化水素系	無色透明	+30以上 (セーボルト)	1.5	73	—	不水溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。ナフテン系の第三石油類。	—	—	○
ドライクリーナー WD	炭化水素系	無色透明	L0.5	1.1	50	○	不水溶性及び水溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。	○	—	○
ドライクリーナー WE	炭化水素系	無色透明	L0.5	1.1	48	○	不水溶性及び水溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。	○	—	○
ドライクリーナー WF	炭化水素系	黄色透明	L0.5	1.1	45	○	不水溶性及び水溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。バレル研磨後の水置換剤として実績が高い。	○	—	—
マジケム S	アルカリ洗浄液	青色透明	—	—	無	—	強固な汚れ、カーボン除去、ボイラーチューブのデポジット除去、錆落とし等に対応。	○ * 17L	—	—

## 洗浄油（印刷機インキ洗浄用）

製品名	タイプ	外観	密度	動粘度(40℃)	引火点	洗浄対象	特長及び用途	荷姿		
			15℃g/cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup> /s(cSt)	℃			18L	20L	200L
ドライクリーナー PM-EX	印刷機械用	淡青白色半透明	0.824	3.0	無	ブランケットインキローラー	低臭気、皮膚低刺激性の印刷機用洗浄剤。	—	—	○
ドライクリーナー PM-S	印刷機械用	淡青白色半透明	0.824	3.0	無	ブランケットインキローラー	低臭気、皮膚低刺激性の印刷機用洗浄剤。	—	—	○
ドライクリーナー PM-NW	印刷機械用	淡青白色半透明	0.887	13.3	無	不織布浸漬	低臭気、皮膚低刺激性の印刷機用洗浄剤。	—	○	○