

放電加工油

製品名	外観	密度	色	動粘度(40℃)	引火点	銅版腐食(1h)		主成分		特長及び用途	荷姿		
		15℃ g/cm ³	ASTM	mm ² /s(cSt)	℃	100℃	150℃	脂肪油	硫黄		18L	20L	200L
EDM オイル TX	透明	0.76	L0.5	2.0	72	-	-	-	-	高度に精製された基油を使用した、超精密加工に対応する放電加工油。	-	○	○
ドライクリーナーC	無色透明	0.79	L0.5	2.1	76	-	-	-	-	イソパラフィン系。洗浄油ながら汎用放電加工油としても実績が高い。	○	-	○